LUBCHEM BH 3091 MG

LUBCHEM

고온고하중하의 구름 및 미끄럼 베어링용 긴급 윤활 특성 그리스

|제품 설명|

LUBCHEM BH 3091 MG 제품은 합성유에 폴리우레아를 기초로 제조되며 고온 조건에서 긴급 윤활특성을 보유한 특수 그리스입니다. 합성유에 기초하여 폭 넓은 사용온 도성을 제공하여 -35에서 고온 200°C 까지 적용이 가능합니다 고체윤활제가 다량으로 함유되어 짧은 순간 노출 240°C까지 적용이 가능한 제품입니다.

특히 이 제품에는 다량의 고체윤활제 그라파이트, MoS_2 외에 미국나노머티리얼사에서 개발한 나노 WS_2 (이황화텅 스텐)를 함유하고 있습니다. 이 제품은 특히 고온에서 매우 뛰어난 마모 방지와 기계동력적인 하중에 대한 저항성을 제공합니다.

이 시리즈 그리스는 산화 및 노화에 대한 저항성과 우수한 점착성외에 마찰 부식을 효과적으로 방지합니다.

이 제품에는 나노 고체 첨가제가 사용되어 높은 온도와 하 중 영역에서 사용되는 각종 베어링용 그리스로 적합합니 다.

폴리우레아 증주제를 사용하여 물과 증기에 대한 저항성이 또한 우수합니다.

|사용 예|

LUBCHEM BH 3091 MG 제품은 특별히 고온에 노출되는 건조로, 열처리로와 아스팔트믹서, 로타리 킬른, 벽돌공장 등의 대차, 캘린더, 제지 및 섬유 산업, 플라스틱 산업등에 서 구름 및 슬라이딩 베어링에 적합합니다.

* 이 제품에는 미국나노머티리얼사의 나노고체첨가제를 함유하고 있습니다.



|보관 및 수명|

건조한 곳에 보관 할 경우 36개월의 보관 수명을 보증합니다.

용기를 직사 광선에 노출을 피해서 그늘 진 곳에 보관하여 야 합니다.

MSDS

이 제품에 대한 MSDS 자료가 필요한 경우 당사로 직접 연락주시거나 홈페이지 www.lubchem.co.kr을 통하여 다운로드 받으실 수 있습니다.

|포장 단위|

| 포장 사이즈 | LUBCHEM BH 3091 MG | | |
|--------|--------------------|--|--|
| PAIL | 15KG | | |
| DRUM | 180KG | | |

본사: 대구광역시 달서구 달서대로 109길 20 MJ테크노파크 206호 전화: 053-625-4833 팩스: 053-582-6723 E-mail:lubchemsales@gmail.com 웹사이트: www.lubchem.co.kr

공장: 경상북도 고령군 다산면 다산산단로 172 전화: 054-954-8500 팩스: 054-954-0131

LUBCHEM BH 3091 MG



고온고하중하의 구름 및 미끄럼 베어링용 긴급 윤활 특성 그리스

|제품 사양|

| 시험항목 Test Item | 단위 Unit | 시험방법 Test Method | 시험결과 Test Result |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 색상 Color | - | - | Black |
| 기유 종류 Base oil Type | - | - | P.A.O |
| 증주제 종류 Thickener type | - | - | Polyurea |
| 혼화주도 Worked penetration | 0.1mm | KSM ISO 2137 | 326 |
| 적점 Drop Point | ℃ | KSM ISO 2176 | > 285 |
| 이유도 (100°C/24h) Oil Separation | Wt.% | KSM 2050 | 1,3 |
| 증발량 (99℃/22h) Evaporation Loss | Wt.% | KSM 2037 | 0.15 |
| 산화안정도 (99℃/100h) Oxidation Stability | Kg/Cm ² | KSM 2049 | 0.18 |
| 수세내수도 (79℃/1h) Water Washout | Wt.% | KSM ISO 11009 | 1.40 |
| 동판부식 (100℃/24h) Copper Corrosion | grade | KSM 2088 | pass |
| 누설도 (104°C/6h) Leakage Tendencies | gr | KSM 2184 | 0.60 |
| 내마모성 (40Kg/75°C/1200rpm/1h) Four Ball Wear | mm | ASTM 2266 | 0.41 |
| 사구융착하중 Four Ball E.P | Kg | ASTM 2596 | 800 |

공장: 경상북도 고령군 다산면 다산산단로 172 전화: 054-954-8500 팩스: 054-954-0131